시 험 성 적 서

신 청 자 : 그린이엔지주식회사	KATRI NO : SPHC12-00000035
주 소 : 울산 울주군 언양읍 평리 65-1	발급일자 : 2012.02.08
제 출 처 :	용 도 : 품질관리용
시 료 명 : 지오그리드 4 점	PAGE(S) : 1 / 1
시료1 : TR 50, 시료2 : TR 80, 시료3 : TR 110, 시료4 : TR 150	

2012. 02. 02 자로 신청하신 시료에 대한 시험결과는 아래와 같습니다.

시 험 항 목	시 험 결 과			
	시료1	시료2	시료3	시료4
인장강도 (kN/m) : KS K ISO 10319:2007				
MD	68.6	87.8	111.3	158.9
* 주) kN/m 를 0.10197로 곱하면 t/m 환산값임.				
인장신도 (%) : KS K ISO 10319:2007				
MD	10.1	10.0	9.5	9.8

[시료부착생략]

한국이류시험연구원장